

GR-7Z35-GSG-415

epoxy

Modifikovaný lesklý epoxidový primer / nátěr, pro širokou škálu aplikací, zejména vyvinutý pro odplyňování podkladů / hygroskopických podkladů, jako je zároveň zinkovaná ocel.
Použitelné pro lehké až středně průmyslové a námořní projekty za atmosférických podmínek: C1 až C4 podle ISO 12944.

Vlastnosti:

Vynikající zakrytí hran
Vysoká pružnost a vynikající mechanické vlastnosti
Dobrá odolnost proti široké škále chemikálií
Dobré protikorozi vlastnosti.
K dispozici v odstínu RAL 7035
Kompatibilní s Tribo-nanášením
Bez těžkých kovů
Bez TGIC

Stav podkladu:

V závislosti na požadované korozní odolnosti, životnosti a adhezi povlaku jakož i výchozím stavu povlakovaného podkladu, jsou dostupné následující možnosti.

Ocel	odmaštění, tryskání, fosfátování
Hliník	odmaštění, přetryskání, pasivace či chromátování dle DIN 50939 a /nebo vhodné bezchromátové předúpravy
Zinkované podklady	odmaštění, přetryskání, fosfátování, chromátování nebo vhodné bezchromátové předúpravy podkladu

Pokyny k aplikaci:

Elektrostatické stříkání (EPS) s napětím 30 až 100kV; elektrokinetické stříkání (tribo-nanášení). Musí být dodrženy odpovídající bezpečnostní instrukce a EU bezpečnostní listy.

Podmínky vypalování dle DIN 55990-4:

10-15 min. při teplotě objektu 180°C (při aplikaci jako 1vrstvý systém)

6-8 min. při teplotě objektu 200°C (při aplikaci jako 1vrstvý systém)

6 min. při teplotě objektu 200°C (při aplikaci jako primer ve 2vrstvěném systému)

Skladovatelnost:

Nejméně 18 měsíců, pokud je skladován v uzavřených originálních obalech na suchém a chladném místě bez přímého slunečního svitu.

Informace o produktu

Výsledky testů byly získány s povlakem tloušťky 60 - 80 μ m na fosfátovaných ocelových testovacích panelech (0,8mm).

Specifická hmotnost	ČSN EN ISO 2811-1	cca 1,4 g/cm ³ (dle odstínu)
Lesk	ČSN EN ISO 2813, úhel 60°	60 – 70
Přilnavost mřížkou	ČSN EN ISO 2409	stupeň 0
Zkouška ohybem (na válcovém trnu)	ČSN EN ISO 1519	<5 mm
Zkouška hloubením (Erichsen)	ČSN EN ISO 1520	>5 mm
Buchholzova vrypová zkouška	ČSN EN ISO 2815	>80
Zkouška solnou mlhou	ČSN EN ISO 9227	Bez puchýřování po 500 h a podkorodování \leq 1 mm
Stanovení odolnosti proti vlhkosti	ČSN EN ISO 6270-2	Po 500 h puchýře 0 a podkorodování \leq 1 mm
Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem SO ₂	ČSN EN ISO 3231, 0,2 l SO ₂	Po 20 cyklech puchýře 0 a podkorodování \leq 1 mm

Balení:

15 kg (PE sáček) v kartonové krabici

Vydáno: 1.2.2017